blue eco *lab putty STONE*

Silikon-Knetmasse für die Zahntechnik, additionsvernetzend - 96 Shore A

Verarbeitung: Die Komponenten A (weiß) und B (blau) mit den entsprechenden Dosierlöffeln entnehmen und im Verhältnis 1:1 zügig anmischen, (ca. 30 sec.) bis eine homogene homogene Mischung bzw. einheitliche Farbe erreicht ist.

Hinweis: *Nur zum extraoralen Gebrauch.* Komponenten A + B vor dem Anmischen nicht in Kontakt bringen, Dosierlöffel und Dosendeckel nicht vertauschen. Material nicht mit der Hand entnehmen, keine Latexhandschuhe tragen.

Lagerung: Dicht verschlossen nicht über 25° C lagern.

Bestellinfo: 02509 Standardpack 2 x 700 g
02517 Großpackung 2 x 1400 g

Mischverhältnis:	1:1
Verarbeitungstemperatur:	ca. 23°C *
Anmischzeit:	ca. 30 sec. *
Verarbeitungszeit:	1 Min. 30 Sek. *
Abbindezeit:	ca. 4 Min. 30 Sek. *

* ab Mischbeginn; geringere Temperaturen verlängern, höhere Temperaturen verkürzen diese Zeiten.

Made in Germany

DETAX
GmbH & Co. KG
Postfach 10 02 25 • 76256 Ettlingen/Germany
Telefon: 07243/510-0 • Fax: 07243/510-100
www.detax.de • post@detax.de

01/2007